

SV 200 kombinuje vynikající tepelnou a chemickou odolnost s mechanickými vlastnostmi, zejména retenci točivého momentu. Proto je SV 200 zvláště vhodný materiál pro zásobování párou a plynem, topných systémů, čerpadel a kompresorů.

VLASTNOSTI

	MECHANICKÁ ODOLNOST	TEPLOTNÍ ODOLNOST	TĚSNIČÍ VÝKON	CHEMICKÁ ODOLNOST
NEJLEPŠÍ				
VYNIKAJÍCÍ				
VELMI DOBRE				
DOBRE				
PRŮMĚRNÉ				

VHODNÉ PRŮmyslové ODVĚTVÍ A APLIKACE

	ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU		ELEKTRÁRNY
	ZÁSOBOVÁNÍ PÁROU		CHLADIČE
	ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM		SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ
	PETROCHEMICKÝ PRŮmysL		VYSOKOTEPLOTNÍ APLIKACE
	POTRAVINÁRSKÝ PRŮmysL		ČERPADLA A KOMPRESORY
	STAVBA LODÍ		ARMATURY


Složení	Skleněné vlákna, aramidové vlákna, anorganické plnivo, NBR pojivo.
Barva	Zeleno-modrá / zelená
Certifikace	DIN-DVGW DIN 3535-6, DVGW VP 401, DVGW KTW, BAM (Kyslík), TA-Luft (VDI 2440), API 607, Germanischer Lloyd, WRAS, EC 1935/2004, BS 7531 Grade X

TECHNICKÉ DATA Typické hodnoty pro tloušťku 2 mm

Hustota	DIN 28090-2	g/cm ³	1.8
Stlačitelnost	ASTM F36J	%	7
Odpružení	ASTM F36J	%	55
Pevnost v tahu	ASTM F152	MPa	11
Tlaková stálá pevnost	DIN 52913		
16 h, 50 MPa, 175 °C		MPa	38
16 h, 50 MPa, 300 °C		MPa	33
Těsnost	DIN 3535-6	mg/(s·m)	0.03
Bobtnání	ASTM F146		
Olej IRM 903, 5 h, 150 °C		%	3
Pohonné hmota B, 5 h, 23 °C		%	5
Kompresní modul	DIN 28090-2		
Při pokojové teplotě: ε_{KSW}		%	6.9
Při zvýšené teplotě: $\varepsilon_{WSW/200\text{ }^{\circ}\text{C}}$		%	7.9
Procento tečení	DIN 28090-2		
Při pokojové teplotě: ε_{KRW}		%	3.3
Při zvýšené teplotě: $\varepsilon_{WRW/200\text{ }^{\circ}\text{C}}$		%	1.2
Max. provozní podmínky			
Krátkodobá teplota		°C	440
Trvalá teplota		°C	350
- s párou		°C	250
Tlak		bar	120

P-T DIAGRAM

EN 1514-1, Typ IBC, PN 40, DIN 28091-2 / 3.8, 2.0 mm



- Všeobecná oblast použití, běžný způsob instalace v rozsahu chemické kompatibility.
- Oblast max.použití, těsnost spoje je závislá od typu spoje a způsobu montáže těsnění. Konzultace doporučena.
- Limitovaná oblast použití, technická konzultace je nutná.

Povrchová úprava	Standardní: 4AS. Na zakázku: grafit nebo PTFE.
Standardní rozměr desek	Velikost (mm): 1500 x 1500 3000 x 1500 4500 x 1500 Tloušťka (mm): 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 Další rozměry a tloušťky na vyžádání.
Tolerance	Délka a šířka: \pm 5% Na tloušťce do 1,0 mm: \pm 0,1 mm Na tloušťce nad 1,0 mm: \pm 10%


Acetamide	+
Acetic acid, 10%	+
Acetic acid, 100% (Glacial)	-
Acetone	?
Acetonitrile	-
Acetylene (gas)	+
Acid chlorides	-
Acrylic acid	?
Acrylonitrile	-
Adipic acid	+
Air (gas)	+
Alcohols	+
Aldehydes	?
Alum	+
Aluminium acetate	+
Aluminium chloride	?
Aluminium chloride	?
Aluminium sulfate	?
Amines	-
Ammonia (gas)	?
Ammonium bicarbonate	+
Ammonium chloride	+
Ammonium hydroxide	+
Amyl acetate	?
Anhydrides	?
Aniline	-
Anisole	?
Argon (gas)	+
Asphalt	+
Barium chloride	+
Benzaldehyde	-
Benzene	+
Benzoic acid	?
Bio-diesel	+
Bio-ethanol	+
Black liquor	?
Borax	+
Boric acid	+
Butadiene (gas)	+
Butane (gas)	+
Butyl alcohol (Butanol)	+
Butyric acid	+
Calcium chloride	+
Calcium hydroxide	+
Carbon dioxide (gas)	+
Carbon monoxide (gas)	+
Cellosolve	?
Chlorine (gas)	-
Chlorine (in water)	-
Chlorobenzene	?
Chloroform	-
Chloroprene	?
Chlorosilanes	-
Chromic acid	-
Citric acid	?
Copper acetate	+
Copper sulfate	+
Creosote	?
Cresols (Cresylic acid)	-
Cyclohexane	+
Cyclohexanol	+
Cyclohexanone	?
Decalin	+
Dextrin	+
Dibenzyl ether	?
Dibutyl phthalate	?
Dimethylacetamide (DMA)	?
Dimethylformamide (DMF)	?

Dioxane	-
Diphyl (Dowtherm A)	+
Esters	?
Ethane (gas)	+
Ethers	?
Ethyl acetate	?
Ethyl alcohol (Ethanol)	+
Ethyl cellulose	?
Ethyl chloride (gas)	-
Ethylene (gas)	+
Ethylene glycol	+
Formaldehyde (Formalin)	?
Formamide	?
Formic acid, 10%	+
Formic acid, 85%	?
Formic acid, 100%	-
Freon-12 (R-12)	+
Freon-134a (R-134a)	+
Freon-22 (R-22)	?
Fruit juices	+
Fuel oil	+
Gasoline	+
Gelatin	+
Glycerine (Glycerol)	+
Glycols	+
Helium (gas)	+
Heptane	+
Hydraulic oil [Glycol based]	+
Hydraulic oil [Mineral type]	+
Hydraulic oil [Phosphate ester based]	?
Hydrazine	-
Hydrocarbons	+
Hydrochloric acid, 10%	?
Hydrochloric acid, 37%	-
Hydrofluoric acid, 10%	-
Hydrofluoric acid, 48%	-
Hydrogen (gas)	+
Iron sulfate	+
Isobutane (gas)	+
Isooctane	+
Isoprene	+
Isopropyl alcohol (Isopropanol)	+
Kerosene	+
Ketones	?
Lactic acid	?
Lead acetate	+
Lead arsenate	+
Magnesium sulfate	+
Maleic acid	?
Malic acid	?
Methane (gas)	+
Methyl alcohol (Methanol)	+
Methyl chloride (gas)	?
Methylene dichloride	?
Methyl ethyl ketone (MEK)	?
N-Methyl-pyrrolidone (NMP)	?
Mineral oil (ASTM no.1)	+
Motor oil	+
Naphtha	+
Nitric acid, 10%	-
Nitric acid, 65%	-
Nitrobenzene	-
Nitrogen (gas)	+
Nitrous gases (NOx)	?
Octane	+
Oils (Essential)	+
Oils (Vegetable)	+

Oleic acid	+
Oleum [Sulfuric acid, fuming]	-
Oxalic acid	?
Oxygen (gas)	-
Palmitic acid	+
Paraffin oil	+
Pentane	+
Perchloroethylene	-
Petroleum [Crude oil]	+
Phenol [Carbolic acid]	-
Phosphoric acid, 40%	?
Phosphoric acid, 85%	-
Phthalic acid	+
Potassium acetate	+
Potassium bicarbonate	+
Potassium carbonate	+
Potassium chloride	+
Potassium cyanide	+
Potassium dichromate	?
Potassium hydroxide	?
Potassium iodide	+
Potassium nitrate	+
Potassium permanganate	?
Propane (gas)	+
Propylene (gas)	+
Pyridine	-
Salicylic acid	?
Seawater/brine	+
Silicones (oil/grease)	+
Soaps	+
Sodium aluminate	+
Sodium bicarbonate	+
Sodium bisulfite	+
Sodium carbonate	+
Sodium chloride	+
Sodium cyanide	+
Sodium hydroxide	?
Sodium hypochlorite [Bleach]	?
Sodium silicate [Water glass]	+
Sodium sulfate	+
Sodium sulfide	+
Starch	+
Steam	+
Stearic acid	+
Styrene	?
Sugars	+
Sulfur	?
Sulfur dioxide (gas)	?
Sulfuric acid, 20%	-
Sulfuric acid, 98%	-
Sulfuryl chloride	-
Tar	+
Tartaric acid	?
Tetrahydrofuran (THF)	-
Titanium tetrachloride	-
Toluene	+
2,4-Toluenediisocyanate	?
Transformer oil [Mineral type]	+
Trichloroethylene	-
Vinegar	+
Vinyl chloride (gas)	-
Vinylidene chloride	-
Water	+
White spirits	+
Xylenes	+
Xylenol	-
Zinc sulfate	+

σ_{Bo} DIAGRAM

DIN 28090-1



σ_{Bo} diagram představuje hodnoty pro různé tloušťky materiálu těsnění. Tyto hodnoty udávají maximální provozní tlaky, které mohou být aplikovány na plochu těsnění, aniž by došlo k poškození nebo poškození materiálu těsnění.

P-T diagram udává maximální přípustnou kombinaci vnitřního tlaku a provozní teploty, které lze současně aplikovat na daná těsnění podle typu materiálu, tloušťky, velikosti a třídy těsnění. Vzhledem k široké škále aplikací těsnění a provozních podmínek je třeba tyto hodnoty považovat pouze za vodítko pro správnou sestavu těsnění. Obecně platí, že tenčí těsnění vykazují lepší vlastnosti P-T.

TABULKA CHEMICKÉ ODOLNOSTI

Doporučená doporučení jsou určena jako vodítko pro výběr vhodného typu těsnění. Vzhledem k tomu, že funkce a trvanlivost výrobků závisí na řadě faktorů, nemohou být údaje použity k podpoře reklamací.

⊕ Doporučeno

⊕ Doporučení závisí na provozních podmínkách

⊖ Nedoporučuje se

Czech Star®

CzechStar, s.r.o.

Brněnská 40,

695 20 Hodonín, Česká Republika

Tel.: +420 518 340 675

Web: www.czechstar.cz

E-mail: info@czechstar.cz

Copyright © CzechStar s.r.o.

Všechna práva vyhrazena

Datum vydání: 12.2017 / TL-SV200-22-2017